

ISO WOOD - Industrial Grunder W40

PRODUKTBEKRIVELSE

ISO WOOD Industrial Grunder W40 er et vandfortyndbart grundingsprodukt til industriel behandling af udendørs træværk, som vinduer, døre, facade og gavlbeklædninger mv.

ANVENDELSE

Forbehandling:

Træet skal være rent og frit for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 13 % og må ikke overstige 16%.

Alt gran- og nåletræ til udendørs brug bør enten vakuummimprægneres eller behandles med et træbeskyttelsesmiddel, inden påføring af ISO WOOD Industrial Grunder W40.

Påføringsforhold:

Produktet leveres klart til brug.

Produktet skal omrøres grundigt før brug.

Lagtykkelse: ca. 100-115 µm (våd)

Optimal temperatur for produkter og omgivelser: 16-23 °C

Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 -55%

Det anbefales altid inden for kort tid at efterbehandle de grundede emner, inden udsættelse for vejrliget.

Påføringsmetode:

Industriel påføring, som f.eks. flow coat, sprøjtning, børstemaskine, eller ved dypning.

Tørretider:

Bestemt ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed:

Håndteringstør: 1-2 timer

Genbehandlingstør: 2-3 timer

Afhænger af den påførte mængde samt temperatur og luftens fugtighed, samt ventilation under tørreprocessen.

Men ved rette forhold herunder påføring i industrielle anlæg, kan tørretiden nedsættes til minutter, således at træet kan males, tørre og stables i en kontinuerlig proces.

Rengøring:

Udstyret rengøres med vand.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Syntetisk bindemiddel
Tørstof:	35-55% w/w, alt efter farve
Viskositet:	14-15 s i DIN cup 4 mm ved 20 °C
Teoretisk forbrug:	Ca. 10 m ² /l Forbruget kan variere, afhængigt af træets kvalitet og påføringsmetoden.
Standardfarver:	Ral 9010-hvid, Ral 9005-sort, Ral 7016-antrazit (alle Ral farver kan laves efter aftale)
Emballagestørrelse:	20, 100 l
VOC indhold:	max 30 g/l
Obevaring:	Produktet opbevares ved temperaturer over 5 °C.
Holdbarhed i uåbnet emballage:	2 år - begrænset holdbarhed efter åbning. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter brug.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Gl. Donsvej 6 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk