



## GULVMALING 2 KOMP. A+B

### PRODUKTBEKRIVELSE

Gulvmaling er en 2 komponent , farvet, dekorativ maling til gulve baseret på vandfortyndbar epoxyharpiks for beskyttende effekt.

### ANVENDELSE

Gulvmaling er et farvet malingsystem med høj modstandsdygtighed overfor mekanisk slid i områder som:

- Varehuse og lagerbygninger
- Parkeringsanlæg og garager
- Dårligt ventilerede rum / huskældre
- Udstillingslokaler

Når dette produkt opbevares tørt i de originale uåbnede beholdere ved en temperatur på mellem 5 og 25 °C, kan det holde sig i mindst ét år fra produktionsdatoen.

### BRUGERVEJLEDNING

#### Overfladebeskyttelse

- Betonunderlaget skal være rent, tørt, støvfrit og fri for urenheder på overfladen såsom fedt, oliepletter, asfalt, voks og gamle rester af maling osv. Overfladen skal være ren og bæredygtig.
- Maksimalt fugtindhold på 10 %
- Til større arealer anbefales slyngrensning eller højtryksrensning .
- Behandlingen skal finde sted ved en omgivende temperatur på mindst +15 °C.

#### Blanding

Blanding af del A og del B som i det rette blandingsforhold giver en komplet, homogen konsistens. Bland ikke mere af materialet, end du kan nå at anvende det inden for anvendelsestiden. Der kan tilføres mere vand (5 – 8 % af masse) efter behov for at justere malingen til påføringsviskositet.

Blandingsforhold Del A : Del B = 100 : 14 (efter vægt)

#### Blandingstid

- Forud for blanding skal du mekanisk omrøre del A for at sprede mængderne af pigment og fyldstof, der kan have sat sig fast under langtidsopbevaring.
- Når hele del B er blevet tilsat del A, skal man blande det kontinuerligt i 5 minutter, indtil man opnår en ensartet blanding. Overdreven blanding skal undgås for at mindske indtrængning af luft i blandingen.
- Blandingsværktøj Gulvmaling: Der skal bruges en elektrisk omrører eller andet egnet udstyr.

#### Anvendelse:

- Blandingen påføres bedst med en filtrulle, kost eller børste for at opnå en vedvarende og jævn dækning.
- Påføring af første behandling (og ligeledes andet lag) bør foretages, når underlagets temperatur er faldende for at undgå risiko for bobler og for at fremme gennemtrængningen i underlagets porer og mindst 24 timer efter seneste påføring, så blandingen er trængt tilstrækkeligt ind. Alt efter underlagets tilstand anbefales det at give det to til tre behandlinger.
- Ved anvendelse af flere behandlinger kræver det 24 timer til tørring mellem hver behandling.
- Konsistensen af Gulvmaling kan justeres ved tilførsel af ca. 5-8 % vand før behandling alt efter underlagets temperatur og anvendt materiale.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk

COATING THE FUTURE

# GULVMALING 2 KOMP. A+B

## Vigtige bemærkninger:

- Behandlingen af Gulvmaling kan tidligst udføres 7 dage efter, at der er lagt beton.
- Underlagets fugtindhold er maks. 10 % efter vægt.

## Rengøring:

Skyl alle redskaber med vand straks efter anvendelse. Når Gulvmaling er hærdet, kan den kun fjernes mekanisk.

## Vedligeholdelse af gulvbelægning:

- Ved rengøring af gulvbelægning anbefales det at anvende en 1-3 % standard rengøringsopløsning med lunkent vand, ikke varmt.
- Hvis du får brug for varmt vand, skal gulvbelægningen først være ordentligt hærdet.
- Ved meget fedtede gulve skal du anvende opløsninger med et rengøringsmiddel med en opløsning af natriumhypoklorid, soda eller lud på maksimalt 2 %.
- Bliver det nødvendigt med opløsninger, skal du anvende mineralsk terpentin eller denatureret sprit. Anvendelse af aromatiske eller iltholdige opløsninger inkl. acetone, butyl og ethylacetat anbefales ikke.
- Undgå anvendelse af specialmidler til stentøj, der indeholder organiske syrer som myresyre, eddikesyre, osv. i koncentrationer på over 5 % til vedligeholdelsesarbejde.
- Belægningerne eller de flydende gulvløsninger kan renses kemisk inden for tre dage efter endt installation, eller så snart materialet er hærdet ordentligt. Gulvbelægninger, der påføres med maskine, eller flydende gulvløsninger bør tidligst rengøres 10 dage efter installationen.

## Forholdsregler for håndtering

- Undgå kontakt med hud samt øjne, og undgå indånding af dampe
- Bær beskyttelseshandsker i forbindelse med blanding eller anvendelse
- Hvis du får det i øjnene, skal du holde øjnene åbne, skylle øjnene med vand i mindst 15 minutter og søge læge
- Hvis du får det på huden, skal du fjerne forurenet tøj og skylle huden grundigt

## TEKNISKE DATA

**Form:** Komponent A Pigmenteret epoxyharpiks opløst i vand  
Komponent B Hærdet

**Farve:** Lys Grå

**Grundlæggende parametre:** Egenskaber for ikke-hærdet harpiks, se Dataarket.

	10° c	20° c	30° c
Holdbarhed	170	150	120 min
Kan betrædes efter	30	24	20 timer
Fuldhærdet	5	4	3 dage

## Begrænsning for anvendelse:

Minimumstemperatur for luft og underlag: +15°c /+15°c\*

Maksimumtemperatur for luft og underlag: +30°c

Maksimal ventetid mellem behandlinger: 24 timer

\*alt efter anvendt hærdningsmiddel

**Bland:** Forhold mellem komponent A + B: 100 : 14

**Underlagets fugtindhold:** Maks. 10 % efter vægt

## Forbrug:

- Slutbestrygning Gulvmaling 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup> pr. bestrygning (alt efter porøsitet og underlagets overfladestruktur anbefaler producenten 1-3 bestrygninger)

## Emballage:

Forhåndsudmålte enheder (A+B)

Komponent A : Blikbeholder

Komponent B : Blikbeholder

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk

COATING THE FUTURE