



GOLVFÄRG 2 KOMP. A+B

PRODUKTBESKRIVNING

Golvfärgen är en tvåkomponents, färgad, dekorativ färg för golv som är baserad på epoxiharts som kan spädas ut med vatten för skyddande effekt.

ANVÄNDNING

Golvfärgen ingår i ett färgsystem med hög motståndskraft mot mekaniskt slitage i områden som:

- Varuhus och lagerbyggnader
- Parkeringsanläggningar och garage
- Dåligt ventilerade rum/källare
- Utställningslokaler

När den här produkten förvaras torrt i de öppnade originalbehållarna vid en temperatur mellan 5 och 25°C, håller den sig i minst ett år från tillverkningsdatumet.

BRUKSANVISNING

- **Ytskydd**
- Betongunderlaget ska vara rent, torrt, dammfritt och fritt från föroreningar såsom fett, oljefläckar, asfalt, vax och gamla färgrester osv. Ytan måste vara ren och hållbar.
- Maximal fukthalt på 10 %
- För större områden rekommenderas blästrings- eller högtrycksrengöring.
- Behandlingen måste ske vid en omgivande temperatur på minst +15°C

Blandning

- Blandning av del A och del B som med rätt blandningsförhållande ger en helt homogen konsistens. Blanda inte mer av materialet än vad du klarar av att använda inom appliceringstiden. Mer vatten (5–8 % av massan) kan tillföras vid behov för att justera färgen till appliceringsviskositeten.
- Blandningsförhållande Del A: Del B = 100 : 14 (efter vikt)

Blandningstid

- Före blandning måste du mekaniskt röra om del A för att sprida ut den mängd pigment och fyllmedel som kan ha fastnat under långtidsförvaring.
- När hela del B har tillsatts del A, ska man blanda kontinuerligt i 5 minuter, tills en jämn konsistens uppnås. Överdriven blandning bör undvikas för att minska mängden luft som tränger in i blandningen.
- Blandningsverktyg för golvfärg: En elektrisk omrörare eller annan lämplig utrustning ska användas.

Användning:

- Blandningen appliceras bäst med en filtrulle eller borste för att få en varaktig och jämn täckning.
- Applicering av första behandlingen (och även andra lagret) bör utföras när underlagets temperatur minskar, för att undvika risk för bubblor och för att främja inträngning i underlagets porer och minst 24 timmar efter den senaste appliceringen, så att blandningen har trängt in tillräckligt. Beroende på underlagets tillstånd, rekommenderas det att man genomför två till tre behandlingar.
- Vid genomförande av flera behandlingar, krävs 24 timmar torkning mellan varje behandling.
- Konsistensen på golvfärgen kan justeras genom tillförsel av ca 5–8 % vatten före behandling, beroende på underlagets temperatur och använt material.

GULVMALING 2 KOMP. A+B

Viktiga anmärkningar:

- Behandling av golvmålningen kan utföras tidigast 7 dagar efter läggning av betong.
- Fukthalten i underlaget är högst 10 % av dessa vikt.

Rengöring:

Skölj alla redskap med vatten omedelbart efter appliceringen. När golvfärgen har härdat, kan den endast avlägsnas mekaniskt.

Underhåll av golvbeläggning:

- Vid rengöring av golvbeläggningen rekommenderas det att man använder en 1–3 % standardrengöringslösning med ljummet, inte varmt, vatten.
- Om du behöver varmt vatten, ska golvbeläggningen först vara ordentligt härdad.
- För mycket fettiga golv, ska du använda rengöringsmedel med lösningar av natriumhypoklorit, natriumkarbonat eller lut på högst 2 %.
- Om lösningar behövs, ska du använda mineralterpentin eller denaturerad alkohol. Användning av aromatiska eller syreberikade lösningar, inkl. aceton, butyl och etylacetat, rekommenderas inte.
- Undvik användning av specialprodukter för stengods som innehåller organiska syror såsom myrsyra, ättiksyra osv., i koncentrationer som överstiger 5 %, för underhållsarbete.
- Beläggningarna eller de flytande golvlösningarna kan rengöras kemiskt inom tre dagar efter färdigställande eller så snart materialet har härdat ordentligt. Golvbeläggningar som appliceras av maskin eller flytande golvlösningar ska inte rengöras förrän tidigast tio dagar efter applicering.

Försiktighetsåtgärder vid hantering

- Undvik kontakt med hud och ögon, och undvik inandning av ångor
- Använd skyddshandskar vid blandning eller applicering
- Om du får det i ögonen, håll ögonen öppna, skölj dem med vatten i minst 15 minuter och uppsök läkare
- Om du får det på huden, avlägsna kontaminerade kläder och skölj huden ordentligt
- Hvis du får det på huden, skal du fjerne forurennet tøj og skylle huden grundigt

TEKNISKA DATA

Form:	Komponent A Pigmenterat epoxiharts upplöst i vatten Komponent B Härdning		
Färg:	Ljusgrå		
Grundläggande parametrar:	För egenskaper för icke-härdad harts, se datablad.		

	10°C	20°C	30°C
Hållbarhet	170	150	120 min
Kan gås på efter	30	24	20 timmar
Fullhärdat efter	5	4	3 dagar

Begränsning av användning:

Minsta luft- och underlagstemperatur:	+15°C / +15°C*
Maximal luft- och underlagstemperatur:	+30°C
Maximal väntetid mellan behandlingar:	24 timmar

*beroende på använt härdningsmedel

Blandning: Förhållande mellan komponent A + B: 100 : 14

Underlagets fukttinnehåll: Max. 10 % av vikten

Förbrukning:

- Slutlager för golvfärg 0,2–0,3 kg/m² per lager (beroende på underlagets porositet och ytstruktur, rekommenderar tillverkaren mellan ett och tre lager)

Förpackning:

Föruppmätta enheter (A+B)

Komponent A: Plåtbehållare

Komponent B: Plåtbehållare

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.